

Maximum Value % 0.5 Volatiles

BR-1220 نام گرید

پتروشیمی سازند (اراک) تولیدکننده

پلیمر، الاستومر، پلی بوتادی ان دسته ها

محصولات لاستیکی، کفش، تسمه، شیلنگ، تایر خودرو کاربردها

آنتی اکسیدان افزوده شده با

میزان بالای ایزومر سیس ویژگی ها

خواص فیزیکی

استاندارد شرایط واحد مقدار نام

ASTM Maximum Value %WT 0.3 Ash Content
D1416

Minimum Value % 97 CIS Content

ASTM ML-4 MU - 41 Mooney
D1646 49 Viscosity

ASTM
D1416

خواص مکانیکی

استاندارد	شرایط	واحد	مقدار	نام
ASTM D412	Compounded ,35min cured, Minimum Value	%	440	Elongation Break
ASTM D412	Modulus, Compounded 300% ,25min cured, At 145°C	MPa	- 6.66 10.58	Tensile Modulus
ASTM D412	Modulus, Compounded 300% ,35min cured, At 145°C	MPa	- 7.24 11.16	Tensile Modulus
ASTM D412	Modulus, Compounded 300% ,50min cured, At 145°C	MPa	- 7.24 11.16	Tensile Modulus
ASTM D412	Compounded ,35min cured, Minimum Value	MPa	14.7	Tensile Strength at Break