

SBR-1502

نام گرید

پتروشیمی بندر امام

تولیدکننده

پلیمر، الاستومر، استایرن بوتادین رابر

دسته ها

کفپوش، محصولات لاستیکی، کفش، تایر خودرو

کاربردها

مقاومت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی خوب، امولسیون سرد، مقاومت حرارتی خوب

ویژگی ها

خواص فیزیکی

استاندارد	شرایط	واحد	مقدار	نام
ASTM D1416	Maximum Value	%.WT	1.5	Ash Content
ASTM D1646	ML1+4 at 100°C	MU	58 - 46	Mooney Viscosity
ASTM D1646	Maximum Value, ML1+4 at 100°C-Compounded	MU	84	Mooney Viscosity
ASTM D1416		%	7 - 4.75	Organic Acids
ASTM D1416		%	- 22.5 24.5	Styrene Content

ASTM
D1416

Maximum Value

%

0.75

Volatiles

خواص مکانیکی

استاندارد

شرایط

واحد

مقدار

نام

ASTM
D412

Minimum Value, 35min cured

%

350

Elongation
Break

ASTM
D412

Modulus ,35min cured 300%

MPa

- 16.34
20.26

Tensile
Modulus

ASTM
D412

Minimum Value, 35min cured

MPa

24.5

Tensile
Strength at
Break