

LH0075

نام گرد

پتروشیمی بندر امام

تولیدکنندۀ

پلیمر، ترمoplastیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک

دسته ها

فیلم دمشی، قالب گیری بادی

فرآیندها

بطری، بسته بندی محصولات دارویی، فیلم، ظروف غذا، ظرف نگهدارنده یا مخزن، فیلم شرینک، فیلم با کاربری عمومی

کاربردها

انس اکسیدان

افزوده شده ها

گرد در تماس با غذا، وزن مولکولی بالا، مقاومت کششی خوب، استحکام ضربه خوب، خواص کششی خوب، خواص جمع شوندگی خوب، پایداری ابعادی خوب، سفتی خوب

ویژگی ها

خواص فیزیکی

نام	مقدار	واحد	شرایط	استاندارد
Density	0.92	g/cm ³		
MFI	0.75	g/10min	At 2.16Kg Load , 190°C	ASTM D1238

خواص مکانیکی

نام	متدار	واحد	شرایط	استاندارد
Film Elongation at Break, MD	300	%	Minimum Value	ASTM D882
Film Elongation at Break, TD	450	%	Minimum Value	ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, MD	16.67	MPa	Minimum Value	ASTM D882
Impact Strength, Dart	120	gr	Minimum Value	ASTM D1709

خواص حرارتی

نام	متدار	واحد	شرایط	استاندارد
Heat Deflection Temperature	33	°C		ASTM D648
Vicat Softening Point	95	°C		ASTM D1525

مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی من باشند. به دلیل احتمال وجود خطأ در داده های وارد شده، هرگونه تصحیح نهایی برای کاربری مواد باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالا ای ایران هیچ گونه مستولیتی در قبال صحبت این اطلاعات ندارد.