

## الیز کالاهای پتروشیمی



S-60

ام گرید

پتروشیمی آبادان

ولیدکننده

پلیمر، ترموبلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر

سته ها

پی وی سی سوسپانسیون

بزرگی ها

### خواص فیزیکی

استاندارد	شرایط	واحد	مقدار	ام
	Per 10 SQ.IN	Count	10 - 0	Dark Resin Particles

Apparent Bulk Density	g/cm <sup>3</sup>	0.61 - 0.55	Density
		0.79 - 0.74	Inherent Viscosity
		61 - 59	K-Value
Retained on 200µm , ≥85	%	85	Particle size distribution
	cm <sup>3</sup> /g	0.22 - 0.05	Porosity(Plasticizer Absorption)
Maximum Value	%	0.7	Volatiles

بر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری شده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.