



نام گرید

S-70

تولیدکننده

پتروشیمی آبادان

دسته ها

پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر

ویژگی ها

پی وی سی سوسپانسیون

خواص فیزیکی

استاندارد	شرایط	واحد	مقدار	نام
	Per 10 SQ.IN	Count	10 - 0	Dark Resin Particles

Apparent Bulk Density	g/cm ³	0.5 - 0.44	C
		1.02 - 0.98	Inherent Vis
		71 - 69	K
Retained on 200µm , ≥85	%	85	Particle size distri
	cm ³ /g	0.32 - 0.2	Porosity(Plasticizer Abso
Maximum Value	%	0.7	Vc

داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده رکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.